

# MASILLA PERDURA

CC0P01  
Saco con 20k



## DESCRIPCIÓN

Mortero especialmente reforzado para recubrir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores en muros, bardas y techos. Acabado para muros (recubrimiento).

## VENTAJAS

Con una sola aplicación cubre de manera práctica y efectiva su instalación, la relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados. Brinda excelente tiempo de trabajo y es de fácil aplicación.

## USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados (durock, fibrocemento, etc.), indispensable para dar excelentes acabados a las obras de construcción.

## PREPARACIÓN

Agregue aproximadamente 8 lt de agua limpia para formar una pasta espesa y uniforme. Si se requiere aumentar la resistencia utilice Duracril Perdura, el cual se puede aplicar en sustitución del agua en la proporción deseada. Se puede utilizar de 1 parte de Duracril por 3 de agua hasta llegar a la sustitución de agua por Duracril. Mezcle enérgicamente, dejar reposar 2 minutos, evite agregar más agua, vuelva a mezclar y así queda listo.

## APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá ser absorbente (ladrillo, block y superficies prefabricadas) además de estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplicarse usando cuchara de albañil y dar el aplanado con una llana lisa, si la base es demasiado seca puede humedecerse ligera y uniformemente. Aplique una sola mano con un espesor recomendado entre 6 y 10 mm.

## RECOMENDACIONES

1. La cantidad de agua debe ser medida y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar que la consistencia y la uniformidad del acabado sea la misma.
2. Los muros deben de estar protegidos de la lluvia por un periodo de al menos 48 hrs.
3. En caso de lluvia cuando se esté instalando la Masilla, es recomendable cubrir la superficie con un plástico ya que podría escurrir el producto.
4. De ser posible que la persona que realice el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto, esto por el tiempo de batida, fuerza y acabado que se realiza.
5. No instale capas mayores a 2 cm ya que podría presentarse grietas en el acabado.
6. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado es necesario agregar Duracril Perdura al 100%.
7. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas ya que no se podrá instalar, si este fuera el caso se tendrá que raspar la superficie hasta que no quede pintura.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
10. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

## RENDIMIENTO

De 6 a 7 m<sup>2</sup> por saco con 8 mm de espesor.

## CURADO

Una vez que seque (aproximadamente a las 24 hrs.), humedezca la instalación ligera pero uniformemente sobre toda la superficie recubierta. Repita la misma operación cuando menos las siguientes 24 hrs. Bajo climas muy secos o con mucho viento el humedecer la instalación deberá ser más frecuente. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener firmeza e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto.


## ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	MASILLA	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua.	26	No aplica	%
Tiempo de secado.	5	≤ 10	minutos
Resistencia a la compresión a 28 días.	30	≥ 25	kg/cm <sup>2</sup>
Dureza.	70	≥ 65	Shore D
Absorción de agua.	17	≤ 20	%

\*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiere cumplen con la especificación.



Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V. proporciona la presente ficha para fines de referencia técnica únicamente. La información del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son responsabilidad del cliente. Para uso profesional.