

FICHA TÉCNICA: CO 028 OMYALENE 102 M

Especificaciones:

Carbonato de Calcio compactado en forma granular. Redispersable en extrusuras de tornillos simples.

Puede alimentarse directamente a la máquina de proceso o por medio de un dosificador o bien formulando una mezcla homogénea previamente y alimentadola vía tolva.

Aplicaciones:

Puede ser utilizado en:

- PP: Como antifibrilante para arpillera ya que no altera el color original de esta.
- LLPE: Como estabilizador dimensional en moldeo por inyección.
- HDPE: Como estabilizador dimensional en moldeo por inyección.



Propiedad	Valor
Densidad (g/cm ³)	2.15
Punto de ebullición (°C)	165
Indice de Fluidez (g/10 min)	18
Humedad	0.1%
Tamaño de partícula (mm)	3+/-0.5

